



Namáčet



Flutovat



Vakumat



Na okna



Na dveře



Na částečně stálorozměrové díly



Na nestálorozměrové díly



Před použitím rozmíchat



Vodou ředitelný



Chránit před mrazem



Skladovat v chladu



Náradí čistit vodou

Cetol WP 560

- Popis produktu - proniká hluboko
- reguluje vlhkost
- barvicí
- chrání proti UV záření

Vodouředitelný transparentní základ pro stavební prvky z jehličnatých a listnatých dřevin pro venkovní a vnitřní užití. Neobsahuje fungicidy.

Odstín Při výběru lazurovacího odstínu vzít v potaz VFF Merkblatt HO.01 "Klasifikace povrchových úprav pro okna a vchodové dveře". Všechny lazurovací odstíny jsou mezi sebou mísitelné. Optický vzhled jednotlivých lazurovacích odstínů na rozdílných podkladech je jiný, proto je třeba provést zkušební nátěr. Tmavší lazurovací odstíny jsou více odolné povětrnostním vlivům než světlejší. Bezbarvé povrchové úpravy nejsou určeny do exteriéru. Na dřevinách bohatých na látky obsažené ve dřevě jako např. dub, modřín nebo tropické dřeviny může dojít k zabarvení, které se projeví až po vystavení povětrnostním vlivům.

Lazurovací, různé barevné odstíny viz.přehled barevných odstínů a balení

Pojivá báze Akrylátový kopolymer

Pigmentová báze Na světlé stálé povětrnostním vlivům odolné pigmenty

Hustota Ca. 1,00 - 1,03 kg/l

Balení 5 l, 20 l, 100 l

Zpracování Máčet, flutovat

Viskozita pro zpracování cca 11 sekund pohárkem 4mm dle DIN, případně cca 23 - 25 sekund pohárkem 3mm, při 20°C teploty materiálu.

Spotřeba 50 - 160 ml/m², podle způsobu aplikace, druhu a savosti dřeviny (přesnější hodnoty podle zkušební aplikace)

Ředění Pokud je třeba max. 5% vody

Teplota pro zpracování 15-25°C teploty podkladu, vzduchu a materiálu při cca 60% relativní vzdušné vlhkosti

Doba schnutí Doba schnutí materiálu je závislá na aplikované vrstvě materiálu a může být prodloužena u látky obsažené ve dřevě bohatých dřevin stejně tak jako při vlhku a chladu. Při schnutí je třeba zabezpečit temperování a dostatečnou výměnu vzduchu. Pokud nebudou podmínky schnutí dodrženy nelze vyloučit škody na povrchové úpravě.

Při normálním klima 23 °C / 50 % R.L. DIN 50014

Zaschlý proti prachu: po ca. 30 minutách

Brousitelný: po ca. 4 hodinách

Připraven pro další zpracování: po ca. 4 - 6 hodinách na bázi vody

Čištění náradí Ihned po použití vodou, popřípadě přidavkem běžného domácího čisticího prostředku nebo ST830 (čisticí roztok).

Skladování Stabilní pro skladování 1 rok.

Otevřená balení dobře uzavřít! Skladovat v chladu, nikoli mrazu.

V máčecí vaně nacházející se materiál dobře zakrývat a pravidelně promíchávat.

Odstraňování odpadu K recyklaci předat pouze prázdné obaly. Zbytky materiálu likvidovat podle místních předpisů. Pro tento materiál platí klíč EU: 080112

Označení nebezpečnosti Označení podle nařízení EU - viz. Bezpečnostní list, bod 15

Varování Máčecí nebo zásobní vana: u kovových van doporučujeme užití výhradně nerezových ocelových plechů např. V2A, jinak hrozí riziko koroze.

Před použitím přečíst označení a informace o produktu. Také při zpracování na škodlivé látky chudých laků a lazur je třeba dodržovat běžná ochranná opatření.

VOC - směrnice EU limit pro tento produkt (kat. A/f): 150g/l (2007) / 130g/l (2010).

Tento produkt obsahuje max. 80 g/l VOC.

Základní pravidla Vlhkost dřeva by u Sikkens nátěrových hmot měla být mezi 12-15%. Podle směrnic pro povrchové úpravy oken, vydaných Spolkovým svazem pro nátěry a ochranu hodnoty prvků (list č.18), VOB, díl C, DIN 18363 a doporučení Institutu pro okenní techniku v Rosenheimu by měly být všechny dřevěné stavební prvky před zabudováním opatřeny minimálně jednou základní a jednou mezi vrstvou (min. 30 µm tloušťky suché vrstvy) Podklad musí být suchý, prostý prachu a mastnoty. Výběr a aplikace povrchové úpravy, zvláště barevného odstínu by měl být rovněž zvažován. Tmavé povrchové úpravy ve venkovním prostředí mohou dosahovat povrchových teplot až 80C.

K užití v průmyslových výrobcích je výhradně třeba dbát na technická doporučení Sikkens.

Pro přilnavost následné systémové vrstvy nesmí být povrch probroušen.

Upozornění Zde uvedená výstavba povrchové úpravy je příklad, jiné výstavby jsou možné. Prosím vemto v potaz odpovídající technické listy a vyžádejte si systémovou radu technického poradce Sikkens.

Doporučení pro povrchovou úpravu Pozor: Trend barevné odstíny pouze pro dřevinu smrk! Speciální výstavba povrchové úpravy musí být bezpodmínečně úpravu dodržena!

Poznámka k barevným odstínům Natural Balance:

Všechny odstíny z této kolekce je možné použít ve venkovním i vnitřním prostředí.

Pro dobrou venkovní odolnost je potřeba u těchto odstínů použít Cetol WV 886 odstín TU030 se speciální UV ochranou. F4.08.82T F9.28.79T G1.18.82T G9.12.76T G7.10.79T J1.05.67T K7.12.80T M9.16.64T N7.04.52T R6.07.57T

Předepsaný systém povrchové úpravy je nutně bezpodmínečně dodržet!

Při volbě těchto odstínů na dřevinách s vysokým obsahem látek ve dřevě jako (např. meranti, modřín, dub) může v souvislosti s vlhkostí dojít k viditelnému zabarvení:

E7.19.77T F4.08.82T F9.28.79T G1.18.82T G6.12.76T G7.10.79T J1.05.76T K7.12.80T L0.08.80T M9.16.64T N7.04.52T R6.07.57T

Výstavba systému: Stálorozměrové dřevěné prvky

Impregnace	*Impregnace pro třídu odolnosti 3-5 Cetol WV 885 BPD
základ	Cetol WP 560
Mezivrstva	Cetol WM 665 Cetol WF 957 Cetol WF 955 Cetol WF 952 Cetol WF 950 Cetol WM 675
konečná vrstva	Cetol WF 957 Cetol WF 955 Cetol WF 952 Cetol WF 950

Výstavba systému: Speciální výstavba pro trend odstíny

Impregnace	*Impregnace pro třídu odolnosti 3-5 Cetol WV 885 BPD
základ	Cetol WP 560
Mezivrstva	Cetol WF 957 Cetol WF 955 Cetol WF 952 Cetol WF 950
konečná vrstva	Cetol WF 957 Cetol WF 955 Cetol WF 952 Cetol WF 950

Všechny údaje o našich produktech obsažené v tomto výtisku nejsou údaje popisující vlastnosti zboží. Jakost, způsobilost, kvalifikace a funkce rovněž i účel použití našeho zboží se stanovují výhradně jen podle popisů produktů, které jsou základem příslušných prodejních smluv. V každém případě jsou přípustné odchylky obvyklé v tomto oboru, pokud nebylo písemně ujednáno něco jiného. Všechny údaje odpovídají dnešnímu stavu techniky. Uvedené struktury vrstev a podkladů nepovažujeme za úplné, představují pouze možné příklady. Kvůli značnému množství podkladů a podmínek objektu není kupující/uživatel zproštěn své povinnosti, aby u našich materiálů na vlastní odpovědnost odborně vyzkoušel jejich způsobilost pro předpokládaný účel použití za odpovídajících podmínek a zpracoval je podle současného stavu techniky. V ostatních případech platí naše Všeobecné prodejní podmínky. Po vyjití nového vydání ztrácí tento výtisk platnost.